

AH 8096TI

Standarder:

EN ISO 1071: S C NiFE 1 M

Composition, typical analysis [wt.-%]:

C	Mn	Si	Cu	Ni	Mo	Fe
0,1	0,8	0,2	-	54	-	Balance

Svejsetråd til wolfram inert gassvejsning af støbejern, Cu- og Al-basislegeringer samt til specielle applikationer

Tekniske data:

(Uden varmebehandling)

Flydespænding R _{P0.2} [MPa]	Trækstyrke R _m [MPa]	Forlængelse i %
-	480	16
Hårdhed (HB)	200	
Beskyttelsesgas (EN ISO 14175)	I1	

Levering:

Svejseelektrode:

Ø (mm)	Længde (mm)
1,0	1000
1,6	1000
2,0	1000
2,4	1000

Forbehold:

Der tages forbehold for evt. fejl i informationsmaterialet.

