

**Tekniske detaljer:**

DIN EN 1045: FL 20

Form:	pulver
Farve:	grå
Arbejdstemperatur:	420 - 450 ° C
Type bindemiddel:	glykolbaseret

**Egenskaber / anvendelse:**

**FONTARGEN F 600 ZA** er en grå, børstbar, ikke-ætsende fluxpasta (cæsiumbaseret) til blød lodning af FONTARGEN ZnAl-legeringer (f.eks. A 631). F 600 ZA er også velegnet til blød lodning af Al med Al, Al med Cu, Al med messing og Al med stål og rustfrit Stål. Fluxresterne kan forblive på komponenterne, loddesøm skal beskyttes mod fugt.

**Varmekilder:**

Flamme, induktion.